

## Cerapaper 1260

Technické dáta		Cerapaper 1260	
Základná surovina:		Hlinitokremičité vlákna	
Klasifikačná teplota (°C)		1260	
Trvale použiteľná teplota (°C)		1150	
Objemová hmotnosť (kg/m <sup>3</sup> )		210	
Chemická analýza (%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	47	
	SiO <sub>2</sub>	52	
	Ostatní	1	
Lineárne zmrštenie po 4 h pri	1260°C	3,5	
Tepelná vodivosť (W/mK) pri	200°C	0,06	
	300°C	0,07	
	400°C	0,09	
	500°C	0,11	
	600°C	0,13	
	800°C	0,20	
Pevnosť v ťahu (kPa)		750	
Strata žiháním (%)		8	
Farba		biela	

\*) Uvedené dáta sú stredné hodnoty bežnej produkcie. Obzvlášť ošetrovanie tvrdidlom môže spôsobiť odchýlky od udaných technických dát. Pri aplikácii v korozívnej atmosfére a pri použití v oblasti maximálne použiteľných teplôt doporučujeme konzultáciu.

Uvedené hodnoty sú stredné hodnoty s výrobnými toleranciami bežnými v obore, ktoré boli zistené uznávanými skúšobnými metódami.

### Spôsob dodania:

Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	Balenie (mj)	Objemová hmotnosť	Merná jednotka
0,5	1000x80000	80	210	m <sup>2</sup>
1	1000x40000	40	210	m <sup>2</sup>
2	1000x20000	20	210	m <sup>2</sup>
3	1000x15000	15	210	m <sup>2</sup>
4	1000x10000	10	210	m <sup>2</sup>
5	1000x10000	10	210	m <sup>2</sup>
6	1000x10000	10	210	m <sup>2</sup>
8	1000x10000	10	210	m <sup>2</sup>
10	1000x10000	10	210	m <sup>2</sup>

Pozn.: Papier je balený v kartónoch.