

Cerapaper 1430

Technické dáta		Cerapaper 1430	
Základná surovina:		Hlinitokremičité vlákna	
Klasifikačná teplota (°C)		1430	
Trvale použiteľná teplota (°C)		1330	
Objemová hmotnosť (kg/m ³)		210	
Chemická analýza (%)	Al ₂ O ₃	48-54	
	SiO ₂	46-52	
	Ostatní	< 5	
Lineárne zmrštenie po 4 h pri	1400°C	3	
Tepelná vodivosť (W/mK) pri	100°C	0,048	
	300°C	0,070	
	500°C	0,105	
Pevnosť v ťahu (kPa)		750	
Strata žiháním (%)		6	
Farba		Biela	

*) Uvedené dáta sú stredné hodnoty bežnej produkcie. Obzvlášť ošetrovanie tvrdidlom môže spôsobiť odchýlky od udaných technických dát. Pri aplikácii v korozívnej atmosfére a pri použití v oblasti maximálne použiteľných teplôt odporúčame konzultáciu.

Uvedené hodnoty sú stredné hodnoty s výrobnými toleranciami bežnými v obore, ktoré boli zistené uznávanými skúšobnými metódami.

Spôsob dodania:

Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	Balenie (mj)	Objemová hmotnosť	Merná jednotka
1	1000x40000	40	210	m ²
2	1000x20000	20	210	m ²
3	1000x15000	15	210	m ²

Pozn.: Papier je balený v kartónoch.