

Papier z keramických vlákien 1260

Technické dáta		papier 1260	
Základná surovina		Hlinitokremičité vlákna	
Klasifikačná teplota (°C)		1260	
Trvale použiteľná teplota (°C)		1100	
Objemová hmotnosť (kg/m ³)		230	
Lineárne zmrštenie po 24 h pri	1150°C	4	
Tepelná vodivosť (W/mK)	400°C	0,11	
	600°C	0,15	
	1000°C	0,33	
Pevnosť v ťahu (kPa)		100	
Strata žiháním (%)		7	
Farba		Biela	

*) Uvedené dáta sú stredné hodnoty bežnej produkcie. Obzvlášť ošetrovanie tvrdidlom môže spôsobiť odchýlky od udaných technických dát. Pri aplikácii v korozívnej atmosfére a pri použití v oblasti maximálne použiteľných teplôt odporúčame konzultáciu.

Uvedené hodnoty sú stredné hodnoty s výrobnými toleranciami bežnými v obore, ktoré boli zistené uznávanými skúšobnými metódami.

Spôsob dodania:

Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	Balenie (mj)	Objemová hmotnosť	Merná jednotka
1	500x40000	20	230	m ²
2	500x52000	26	230	m ²
3	500x34000	17	230	m ²
4	500x26000	13	230	m ²
5	500x21000	10,5	230	m ²
6	500x17000	8,5	230	m ²

Pozn.: Papier je balený v kartónoch.