

## FIBERFRAX DURABOARD 120ZK, 120LD

<u>DURABOARD</u>	<u>120 ZK</u>	<u>120 LD</u>
<b>Typické chemické zloženie (hm. %)</b>		
SiO <sub>2</sub>	50.0 - 58.0	50.0 - 58.0
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	42.0 - 50.0	42.0 - 50.0
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + TiO <sub>2</sub>	<0.2	<0.2
Alkálie	<0.25	<0.25
<b>Fyzikálne vlastnosti</b>		
Farba	Biela/Nahnedlá	Biela/Nahnedlá
Bod tania (°C)	1760	1760
Objemová hmotnosť (kg/m <sup>3</sup> )	390	300
Model pevnosti v ohybe (kPa)	>800	>700
Max. teplota použitia (°C)	1200	1200
Strata žíhaním	<9.0	<7.0
<b>Tepelná vodivosť (W/mK)</b>		
<b>Stredná teplota</b>		
600°C	0.13	0.09
800°C	0.16	0.13
1000°C	0.19	0.17
<b>Permanentný lineárne zmrštenia (%) 24 hod. Výdrž</b>		
1200°C	<4.0	<4.0

\* Maximálna teplota použitia sa vzťahuje k maximálnemu krátkodobému teplotnému limitu. Maximálna teplota pre kontinuálne použitie týchto výrobkov závisí na technických podmienkach danej aplikácie. Pre určité aplikácie môže byť teplotný limit výrobkov podstatne obmedzený. Kde to bolo možné sú údaje o fyzikálnych vlastnostiach merané podľa EN 1094-1.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY						
Hrúbka (mm)	120ZK	120LD	Počet ks v kartóne	Počet kusov na palete	Počet ks v kartóne	Počet kusov na palete
	Rozmer dosky		1000x 610 mm		1250x 1000mm	
3	x		32	704	32	352
5	x	x	20	440	20	220
6	x	x	16	352	16	176
10	x	x	10	220	10	110
12	x	x	8	176	8	88
15	x	x	6	132	6	66
18	x	x	5	110	5	55
20	x	x	5	110	5	55
25	x	x	4	88	4	44
30	x	x	3	68	3	34
40	x	x	2	44	2	22
50	x	x	2	44	2	22
60		x	1	32	1	16
75		x	1	22	1	11

Iné hrúbky a rozmery sú dostupné po dohode s výrobcom a podliehajú minimálnemu objednávaciemu množstvu.