

DOSKY HPS

VLASTNOST'	HODNOTA
Pevnosť v ťahu	Min. 18 Mpa
Tepelná stálosť podľa VICATA	Min. 95°C
Zmrštenie pozdĺžne	Max. 7%
Zmrštenie priečne	Max. 7%
Tolerancia hrúbky	± 0,1 mm
Tolerancia šírky	± 1 mm
Tolerancia dĺžky	+ 1mm
	- 2 mm
Merná hmotnosť	1050-1100 kg/m ³
Stupeň horľavosti	HB